

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

με ελεγχούντων μηχανών

ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΞΥΛΟΥ

Μέτρηση του ποσοστού υγρασίας και σκληρότητας εύλου, βάσην της
οδοιπορικής διαδικασίας του κατ' ευρωπαϊκής γης υγρασίας μέσω
στη μάζα του, καθώς και προσδιορισμός του ποσοστού της μηχανής του
κερτάκεται σε πρινίσματα εύλου, η οποία διανομείται στην
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Περιγραφή του συγκρίνου

Κατά την οργανωθείσα από το Τ.Ε.Ε. την 6.5.2003 διάλεξη με θέμα
"Η λαθεμένη κατασκευή στις Επιστρώσεις βατών επιφανειών με δια-
κοσμητικά πετρώματα" συζητήθηκε γενικά, κατά τη σχετική ομιλία μου,
τόσο ο τρόπος διερευνήσεως της υγρασίας του εύλου, όσο και η αντί-
σταση σε διείσδυση εύλου και πλαστικών υλικών. Ως συνέχεια της συ-
ζητήσεως αυτής παραθέτω δύο παλαιότερηςεπί των θεμάτων αυτών μελέτες
μου, με τους τίτλους "Μέτρηση του ποσοστού υγρασίας εύλου με ηλεκ-
τρικό μετρητή" και "Προσδιορισμός της σκληρότητας και της αντιστά-
σεως σε διείσδυση υλικών". Είναι το ίδιο με τη δεξιά ελεύθερη του
στρατηγικού προστολή, αν η άνταξη του εργαζόμενου εύλου προβλέ-
ψεται να είναι 3-25% η προς τα δεξιά, αν προβλέψεται 35-100%. Έτσι
συνέχεια, ελέγχεται ο μηδενικός της κάλυψης όλη η λειτουργία της
μηχανής, με την ίδιαν την καρύκευμα (και το έλεγχο) τη βελόνα της κάλυψης
και πάντα να είναι στα ίδια μέγιστης γραφής).

Για να μετρηθεί το ποσοστό της υγρασίας εύλου, τα ανθεγγύες πλαστούδιο
συνδέονται με τη μηχανή και πλέγκονται με σύνδεση στο δικό του, μέχρι να
σταθεροποιηθεί η συστολή στην επίμηκα της κάλυψης.

I.- Μέτρηση του ποσοστού υγρασίας ξύλου,

με ηλεκτρικό μετρητή

Δεκέμβριος 2004
Αδηνά 2004

Αντικείμενο του ελέγχου

Μέτρηση του ποσοστού της επιφανειακής υγρασίας του ξύλου, έλεγχος της ομοιογένειας ξηράνσεώς του και του τρόπου διανομής της υγρασίας μέσα στη μάζα του, καθώς και προσδιορισμός του ποσοστού της υγρασίας που περιέχεται σε ρινίσματα ξύλου, γίνεται με φορητό ηλεκτρικό μετρητή.

Περιγραφή του οργάνου

Ο μετρητής έχει ηλίμανα για την απευθείας ανάγνωση της υγρασίας, από 3 μέχρι 100%. Δυο κουμπιά και πλήκτρο χρησιμεύουν για τη θέση του οργάνου σε λειτουργία και το μηδενισμό της ηλίμανας του μετρητή. Ηλεκτρόδια ειδικής μορφής προσαρμόζονται σε δυο υποδοχές του οργάνου, με καλώδια (εικ. 2 και 3).

Η λειτουργία του μετρητή βασίζεται στη μείωση της αντιστάσεως του ξύλου στον ηλεκτρισμό, όταν αυξάνεται το ποσοστό της υγρασίας του.

Διεξαγωγή της δοκιμής

Ο μετρητής αρχίζει να λειτουργεί, όταν το κουμπί στη δεξιά πλευρά του στραφεί προς τα αριστερά, αν η υγρασία του εξεταζόμενου ξύλου προβλέπεται να είναι 3-25% ή προς τα δεξιά, αν προβλέπεται 25-100%. Στη συνέχεια, ελέγχεται ο μηδενισμός της ηλίμανας και η λειτουργία της μπαταρίας, με το αριστερό κουμπί και το πλήκτρο (η βελόνα της ηλίμανας πρέπει να φτάνει στις ιόνιες γραμμές).

Για να μετρηθεί το ποσοστό της υγρασίας ξύλου, το ανάλογο ηλεκτρόδιο συνδέεται με το μετρητή και πιέζεται με δύναμη στο δοκίμιο, μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη της βελόνας της ηλίμανας.


Το ποσοστό της επιφανειακής υγρασίας μετρείται με το ηλεκτρόδιο που έχει μορφή σφραγίδας. Η περιεχόμενη υγρασία στη μάζα του ξύλου μετρείται με τα συσφιγκτικά ηλεκτρόδια (με τη δαγκάνα). Η κατανομή της υγρασίας στη μάζα προσδιορίζεται με τα μεμονωμένα εντιθέμενα ηλεκτρόδια· τα ηλεκτρόδια αυτά θέτονται σε δυο τρύπες, διαμέτρου 16mm και βάθους 150mm, που ανοίγονται στο ξύλο, σε απόσταση 100mm μεταξύ τους και δίνουν αποτελέσματα συσφιγγόμενα σε διαφορετικό βάθος, από την επιφάνεια του ξύλου μέχρι τα 150mm. Τα εισδυτικά ηλεκτρόδια χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό του τρόπου διανομής της υγρασίας κοντά στην επιφάνεια του ξύλου, μέχρι βάθος 15mm· καρφώνονται με δύναμη σε διαφορετικές θέσεις του ξύλου, ελευθερώνονται από το στέλεχος και συνδέονται με τα καλώδια. Το ποσοστό της περιεχόμενης υγρασίας σε πριονίδια προσδιορίζεται με το γουδί. Τα φύλλα καπνού ελέγχονται με την τανάλια. Με το βραχίονα ελέγχεται η υγρασία σε στοιβαγμένο υλικό.

Παρατηρήσεις:

- α) Το ποσοστό της υγρασίας, που παίρνεται από την ηλίμανα του μετρητή, αναφέρεται σε θερμοκρασία ξύλου 20°C . Αν η θερμοκρασία του ξύλου είναι διαφορετική, πρέπει να γίνει μετατροπή του ποσοστού αυτού, με βάση τον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας I).
- β) Το ποσοστό της υγρασίας, που προσδιορίζεται με το μετρητή, δεν έχει σχέση με το είδος του ξύλου. Θεωρείται, πως ξύλο ξεραμένο μέχρι σταθερή μάζα, έχει υγρασία 0%, ενώ ξύλο κορεσμένο με νερό μέχρι σταθερή μάζα, έχει υγρασία 100%.




εικ.1. Η ηλίμανα μετρήσεως




εικ. 2


Ηλεκτρικός μετρητής υγρασίας ξύλων.




σφραγίδα




εισδυτικά




ένθετα




γουδί



δαγκάνα



απλός βραχίονας



τανάλια

εικ.3

Τα διάφορα ηλεκτρόδια

του μετρητή υγρασίας των ξύλων.

66

ποσοστό περιεχομένων υγρασίας %												
-10	5	6	7,5	9	10	11,5	13	14	15,5	17	18	19,5
-5	4,5	5,5	7	8	9,5	10,5	12	13	14,5	16	17	18,5
0	4	5	6,5	7,5	9	10	11,5	12,5	13,5	15	16	17,5
+5	4	5	6	7	8,5	9,5	10,5	12	13	14	15	16,5
+10	3,5	4,5	5,5	7	8	9	10	11	12	13,5	14,5	15,5
+15	3	4	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	15
+20	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
+25	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9	10	11	12	13
+30	2	3	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5
+35	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10,5	11,5
+40	1	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8	9	10	11
+45	1	2	3	4	5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5
+50	1,5	2,5	3,5	4,5	5	6	7	8	9	10	11	12
+55	1	2	3	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8	9	10	11
+60	1,5	2,5	3,5	4	5	6	6,5	7,5	8,5	9,5	10	11
+65	1	2	3	3,5	4,5	5,5	6	7	8	9	10	11
+70	1,5	2,5	3	4	4,5	5,5	6,5	7	8	9	10	11
+75	1	1,5	2,5	3,5	4	5	6	6,5	7,5	8,5	9	10
+80	1	1,5	2	3	4	4,5	5,5	6	7	8	9,5	10,5
+85	1	2	3	3,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8,5	9	10
+90	1,5	2,5	3	4	4,5	5,5	6,5	7	7,5	8,5	9,5	10
+95	1	2	2,5	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	9,5
+100	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

θερμοκρασίας 20 °C

Πίνακας I. Διορθώσεις, για τις μετρήσεις υγρασίας 3-25%, με θερμοκρασίες ξύλου διαφορετικές από 20 °C.

II.- Προσδιορισμός σιληρότητας και αντιστάσεως σε διείσδυση

Αντικείμενο του ελέγχου

Προσδιορισμός της σιληρότητας και της αντιστάσεως σε διείσδυση ξύλου, πλαστικών, ασφαλτικών και άλλων σχετικών υλικών.

Περιγραφή της μηχανής

Η μηχανή έχει δίσκο για την τοποθέτηση του δοκιμίου, χειροτροχό για το ανέβασμα του δίσκου μέχρι τη θέση φορτίσεως του δοκιμίου και έμβολο φορτίσεως βάρους 20 Κg με πρόσθετα βάρη 10 Κg, για να μπορεί η φόρτιση να φτάσει τα 50 Κg. Το έμβολο έχει ακίδα διεισδύσεως, στο κάτω άκρο του· η ακίδα έχει ελευθερία κατακόρυφης μετακινήσεως 3mm, βάρος 1 Κg, απολήγει σε χαλύβδινο σφαιρίδιο διαμέτρου 10mm ή σε επιφάνεια 1cm^2 ή 5cm^2 και συνδέεται με μικρό πλακίδιο, όπου ακουμπάει η άκρη ράβδου που μετακινεί τους δείχτες κυκλικού μετρητή, ακριβείας 0,1mm. Η μικρή κλίμακα του μετρητή τούτου δείχνει το συνολικό αριθμό πλήρων στροφών του δείχτη του μετρητή (εικ. 4).

Διεξαγωγή της δοκιμής

Για τη δοκιμή, ο μοχλός φορτίσεως οδηγείται στο τέρμα της διαδρομής του, ώστε το έμβολο να βρεθεί στην κατώτερη θέση του. Τοποθετείται το δοκίμιο στο δίσκο της μηχανής. Στρέφεται ο χειροτροχός, μέχρι να ακουμπήσει το δοκίμιο στην ακίδα πιέσεως, οπότε αρχίζει να μετακινείται ο δείχτης του μετρητή. Τότε, διακόπτεται η κίνηση του τροχού, φέρεται η ένδειξη 0 (μηδέν) πάνω στο δείχτη του μετρητή, με περιστροφή του εξωτερικού δαχτυλίου του, και στρέφεται ο μοχλός του εμβόλου μέχρι το άλλο τέρμα της διαδρομής του, ώστε να φορτιστεί το δοκίμιο. Μετά από 3' και χωρίς να διακοπεί η φόρτιση του δοκιμίου, παίρνεται η ένδειξη του μετρητή, που είναι το βάθος διεισδύσεως της ακίδας.

Η αντίσταση διεισδύσεως υπολογίζεται από τη σχέση:

$$A = \frac{P}{d \cdot \pi \cdot h} \quad \text{Kg/mm}^2$$

όπου:

P : το βάρος φορτίσεως, σε Kg

d : η διάμετρος του σφαιριδίου, σε mm

h : το βάθος διεισδύσεως, σε mm. Απαιτείται διεξαγωγή 10 δοκιμών.

Περίπτωση A

Για τον προσδιορισμό της αντιστάσεως σε διείσδυση επιφανειών χρήσεως από ξυλόλιθο ή μαγνησιακά κονιάματα, ο έλεγχος γίνεται με το σφαιρίδιο και φόρτιση 20 Κg. Τα δοκίμια είναι πρίσματα, διαστάσεων 1,2X6X12 cm ή τεμάχια πρισμάτων, μετά τη δοκιμή αντοχής σε κάμψη. Το αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος 10 μετρήσεων.

Για σιληρά βιομηχανικά δάπεδα, η φόρτιση είναι 51 Κg και τα δοκίμια, τεμάχια των δοκιμών 4X4X16cm μετά τη δοκιμή κάμψης. Γίνονται 6 μετρήσ


Περίπτωση Β

Για τον έλεγχο ασφαλτικών υλικών (πλακών οδοποιίας), χρησιμοποιούνται πλακίδια χωρίς ρωγμές, διαστάσεων 20X20 cm, βυθισμένα από πριν σε γυψοπολτό, που φτάνει μέχρι την πάνω επιφάνειά τους. Τα δοκίμια αυτά διατηρούνται για 12 ώρες, τουλάχιστο, σε χώρο με σταθερή θερμοκρασία $22 \pm 1^{\circ}\text{C}$. Η φόρτιση είναι $52,5 \text{ Kg/cm}^2$, γίνεται με ακίδα 1cm^2 για διάστημα 5 ωρών και με θερμοκρασία χώρου $22 \pm 1^{\circ}\text{C}$. Τα σημεία του ελέγχου πρέπει να απέχουν 5 cm τουλάχιστο από τα άκρα των δοκιμών. Τα σημεία επανελέγχου πρέπει να απέχουν επίσης 5 cm από τα προηγούμενα σημεία και από τα άκρα των δοκιμών. Η δοκιμασία ισχυρών δοκιμών, που πρέπει να είναι ηλικίας 24 ωρών και να έχουν παραμείνει σε χώρο θερμοκρασίας $22 \pm 1^{\circ}\text{C}$, γίνεται σε δυο διευθύνσεις, τη διεύθυνση παρασκευής και την κάθετη προς αυτή, όπου κατά κανόνα αναφέρεται ο έλεγχος της αντιστάσεως του υλικού σε διείσδυση.


Σημείωση:

1. Αν το υλικό που ελέγχεται είναι σκληρό και το σφαιρίδιο της ακίδας εισχωρήσει στο δοκίμιο σε βάθος μικρότερο από 5 mm, η τιμή δ θα μετρηθεί από το ίχνος του σφαιριδίου πάνω στο δοκίμιο, με μικρομετρικό φακό.
2. Τα πετρώματα ελέγχονται σε σκληρότητα από χάραγμα, με τη βοήθεια της σειράς των ορυκτών της ιλίμανας Μοῆς (ή σκληρότητα κατά Κνοορ).
3. Στην έκθεση της δοκιμής πρέπει να αναφέρονται το πάχος των δοκιμών, η διάρκεια φορτίσεώς τους και η σχετική υγρασία και θερμοκρασία του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε η δοκιμή.

φόρτιση με 50 Kg



φόρτιση με 52,5 Kg



εικ. 4

Συσκευή ελέγχου σκληρότητας και αντιστάσεως σε διεύσδυση
(DIN 272 και DIN 1996462).